

IMPERMEABILIZANTES

Proteção completa contra umidade, infiltrações e intempéries.

A linha de Impermeabilizantes New Tintas reúne soluções desenvolvidas para vedação, proteção e recuperação de diferentes tipos de superfícies. Com produtos específicos para lajes, telhados, paredes, muros, pisos e áreas sujeitas à umidade, oferece elevada elasticidade, excelente aderência e alta durabilidade para obras novas e manutenções.



NEW GOMA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO COM BORRACHA RECICLADA

O NEW GOMA é um impermeabilizante elastomérico de alta flexibilidade, reforçado com borracha reciclada, que forma uma membrana contínua, impermeável e antiderrapante. Sua tecnologia acompanha as movimentações estruturais da superfície, oferecendo elevada resistência ao desgaste, excelente elasticidade e longa durabilidade, contribuindo ainda para a sustentabilidade por utilizar material reciclado em sua composição.

Indicado para lajes, terraços, sacadas, coberturas, telhados e superfícies horizontais de concreto com tráfego leve a moderado de pedestres, além de estruturas verticais que necessitam de impermeabilização flexível.

- Reforçado com borracha reciclada
- Impermeabilizante elastomérico
- Antiderrapante
- Alta elasticidade
- Acompanha movimentações estruturais
- Resistente ao desgaste
- Produto sustentável

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias	 diluição de 4 partes de água para 1 parte de produto	 Galão 3,6L - 1,5 a 2,0 m² Balde 18L - 9 a 12 m²	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 30 min	 Entre demãos 3 horas	 Cura total 4 dias

Propriedades físico-químicas:

Cor: Cinza claro acetinado.

Peso Específico: 1,20 – 1,25 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resina acrílica elastomérica, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, tensoativos e borracha reciclada moída.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Informações de aplicação:

a) Superfícies porosas sem impermeabilização:

Diluir com água na proporção de 4 partes de água para 1 parte de New Goma em volume e aplicar uma camada de 4 a 5 m² por litro de diluição, deixar secar por 1 hora.

1º demão: aplique sem diluir uma camada de 1 litro por 2 m² em um só sentido. Em condições normais de aplicação, em temperaturas baixas em torno de 15° C e elevada umidade o tempo de secagem pode ser aumentado.

2º demão: aplicar igual a primeira demão, mas em sentido cruzado, deixar secar 3 horas entre demãos.

Caso haja muita irregularidade na superfície, será necessário aplicar uma 3ª demão adicional, diluindo o produto com 50% de água com objetivo de cobrir todas as imperfeições geradas pela irregularidade da superfície.

b) Renovação de impermeabilizante (manutenção):

Limpar a superfície eliminando as partículas soltas ou mal aderidas. Reparar eventuais fissuras ou presentes na impermeabilização aplicando a 1ª demão sobre a superfície e 3 horas depois a 2ª demão em sentido transversal.

c) Renovação de impermeabilização não recente:

Eliminar partes soltas e sujidades, diluir a 1ª demão na proporção de 4 partes de água para 1 de New Goma e aplicar de 4 a 5 m² por litro e deixar secar por 1 hora.

1º demão aplicar sem diluir 1 litro por 2 m² num só sentido.

2º demão aplicar igual, porém em sentido cruzado respeitando as 3 horas entre demãos.

Este produto foi projetado para tráfego moderado de pedestres e não pode ser utilizado para tráfego intenso de pedestres bem como para automóveis.

Por ter materiais reciclados como parte de sua composição, pode ocorrer pouquíssima variação em sua aparência, cor e tonalidade. Este revestimento não foi projetado para ser aplicado em lajes pré-fabricadas, em caso de falhas estruturais muito grande, estas podem romper a superfície da impermeabilização. Recomenda-se repará-los com selante de poliuretano.

Aplicar somente se a temperatura do ar, da superfície a ser aplicada estiverem entre 10° C a 30° C. Evite aplicar ao final do dia, quando há orvalho e aumento de condensação ou quando há previsão de chuva.

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de sujeiras, graxas, ceras ou quaisquer outros contaminantes que impeçam a aderência.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas: Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes: Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



new tintas



Mais do que **cor**. Confiança comprovada.