

TEXTURATO

 **Embalagens: 6 kg - 25 kg**

RENDIMENTO
ATÉ 14 m²
DEMÃO / GALÃO 6kg

AO TOQUE
1h
ENTRE DEMÃOS
6h

SECAGEM FINAL
ATÉ 24h

DILUIÇÃO MÁXIMA
5%
ÁGUA POTÁVEL

Descrição:

TEXTURATO é indicado para aplicações em superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente e pinturas sobre PVA e acrílico. Possui característica hidrorrepelente, com grande resistência à alcalinidade e abrasão. Produto para cobrir imperfeições nas paredes.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Leitoso na embalagem e incolor após secagem.

Peso Específico: 1,88 – 1,92 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Dispersão acrílica modificada, cargas minerais, aditivo e água.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Informações de aplicação:

Produto pronto para uso. Se necessário diluir até 5% com água potável.

Rendimento: até 14 m² / galão de 6,0 Kg, o rendimento pode variar conforme o tipo de superfície e método de aplicação.

Aplicação: Desempenadeira ou espátula de aço.

Secagem toque: 1 horas

Entre demãos: 6 h

Final: 24 h

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Dar atenção



especial ao item preparação de superfícies, o lixamento deve ser executado para melhorar a penetração do produto garantindo com isso maior proteção do substrato. Lembrando que toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Preparador de Paredes, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de

cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).