

## FUNDO ACABAMENTO

**Embalagens:** Lata 900 mL / 3,6 L / 18 L

É especialmente indicado para superfícies galvanizadas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão. Possui fácil aplicação, excelente aderência em galvanizados e base para pintura de acabamento.

APLICAÇÃO  
ROLO  
PINCEL  
PISTOLA

RENDIMENTO  
ATÉ  
30 m<sup>2</sup>  
DEMÃO / GALÃO 3,6 L

DILUIÇÃO  
DE 10%  
A 20%  
THINNER 105

DEMÃOS  
1 A 2

SECAGEM  
ATÉ  
24h

LIMPEZA  
THINNER  
105

**Onde aplicar:** Superfícies galvanizadas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão.

**Descrição:** FUNDO ACABAMENTO é especialmente indicado como fundo anti-corrosivo para superfícies ferrosas externas e internas, novas ou com indícios de corrosão. Produto de fácil aplicação e boa aderência. Sua fórmula proporciona um acabamento acetinado de excelente proteção contra a corrosão permitindo uma maior proteção da superfície.

### Propriedades físico-químicas:

**Cor:** Cinza ou vermelho óxido

**Peso Específico:** 1,25 - 1,30

### Informações Técnicas Composição:

Resina alquídica fenolada à base de óleo vegetal de secagem rápida, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais inertes, fosfato de zinco, aditivos especiais, solventes alifáticos e aromáticos.

**Prazo de Validade:** 24 meses

**Informações Toxicológicas:** Baixa Toxicidade

### Informações de aplicação:

Diluir com Thinner 105 USO GERAL.

**Rendimento:** até 30m<sup>2</sup> galão/demão, o rendimento pode variar conforme o tipo de superfície e método de aplicação.

**Aplicação:** Rolo de espuma, pincel de cerdas macias e pistola.

**Secagem toque:** 30 minutos

**Entre demãos:** 4 h

**Final:** 24 h

**Diluição:** Pintura ou repintura diluir de 10% a 20% com Thinner 105 USO GERAL.

Aplicação com pistola até 30% de diluição com 105 USO GERAL.

**Demãos:** 1 A 2 demãos são recomendadas

para atingir a cobertura adequada. Porém o tipo e o estado da superfície, pode exigir um número maior de demãos. Homogeneizar bem o produto.

**Limpeza:** Limpe as ferramentas com Thinner 105 USO GERAL.

**Recomendações:** Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Após a aplicação do fundo recomendamos em até 5 dias aplicar a tinta para acabamento.

### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Qualquer que seja a superfície a ser pintada, esta deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.

### Veja como tratar cada caso:

#### Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Acabamento como fundo, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

#### Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

#### Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

#### Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

#### Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

#### Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).

