

## MASSA CORRIDA

 **Embalagens: 1,5 kg - 6 kg - 25 kg**

RENDIMENTO  
**ATÉ 14 m<sup>2</sup>**  
DEMÃO / GALÃO 6kg

AO TOQUE  
**1h**  
ENTRE DEMÃOS  
**6h**

SECAGEM FINAL  
**ATÉ 24h**

DILUIÇÃO MÁXIMA  
**5%**  
ÁGUA POTÁVEL

**CLASSIFICAÇÃO:** ABNT NBR 11702 vigente  
– Tipo 4.7.2

**DESEMPENHO:** Atende a NBR 15348 vigente

### Descrição:

MASSA CORRIDA tem alto poder de enchimento, ótima aderência, cremosa, de fácil aplicação e ótimo lixamento. Indicado para nivelar e corrigir superfícies internas de reboco, fibrocimento, gesso, concreto aparente, paredes já pintadas com látex, proporcionando um aspecto liso e ambiente elegante.

### Propriedades físico-químicas:

Cor: Branco.

Peso Específico: 1,70 – 1,80 g/cm<sup>3</sup>

### Informações Técnicas Composição:

Dispersão vinil acrílica modificada, cargas minerais, aditivo, água e hidrocarbonetos alifáticos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

### Informações de aplicação:

Produto pronto para uso. Se necessário diluir até 5% com água potável.

Rendimento: até 14 m<sup>2</sup> / galão de 6,0 Kg, o rendimento pode variar conforme o tipo de superfície e método de aplicação.

Aplicação: Desempenadeira ou espátula de aço, aplicar em camadas finas até obter o nivelamento desejado.

Secagem toque: 1 horas

Entre demãos: 6 h

Final: 24 h

Recomendado de uma a duas demãos.

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Dar atenção

especial ao item preparação de superfícies, o lixamento deve ser executado para melhorar a penetração do produto garantindo com isso maior proteção do substrato. Lembrando que toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Para garantir a aderência da tinta para acabamento sobre a massa é de fundamental importância eliminar totalmente o pó proveniente do lixamento. Para isso utilizar preferencialmente um pano úmido e aguardar aproximadamente 30 minutos para iniciar a pintura.

Aplicar o produto em camadas finas e sucessivas, lizando entre demãos quando necessário.

Reboco novo: aguardar a secagem e cura de no mínimo de 28 dias, aplicar uma demão de selador acrílico pigmentado. Superfícies próximas ao rodapé devem ser rigorosamente observadas quanto à cura e a secagem mesmo após 28 dias.

Concreto novo altamente absorvente (gesso fibrocimento): aplicar fundo preparador de paredes New Tintas conforme recomendações da embalagem.

### Veja como tratar cada caso:

#### Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Preparador de Paredes, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de

base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

#### Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

#### Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

#### Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

#### Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

#### Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).

