

SINTECOLOR - FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO

Embalagens: Lata 900 mL e 3,6 L

É especialmente indicado para a 1ª demão em madeiras, reduzindo a absorção dos poros na área aplicada, garantindo assim um melhor rendimento da tinta de acabamento.



Onde aplicar: Superfícies de madeira em áreas internas e externas.

Descrição: FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO é especialmente indicado para a 1ª demão em madeiras, reduzindo a absorção dos poros na área aplicada, garantindo assim um melhor rendimento da tinta de acabamento. Ideal para superfícies de madeira em áreas internas e externas.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Branco Fosco

Peso Específico: 1,25 - 1,30 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resina alquídica à base de óleo vegetal, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos especiais e solventes aromáticos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Informações de aplicação:

Diluir com 165 Annillrás 10%.

Rendimento: até 50 m² galão/demão, o rendimento pode variar conforme o tipo de superfície e método de aplicação.

Aplicação: Rolo de espuma, pincel de cerdas macias e pistola.

Entre demãos: 3 horas.

Final: 24 horas.

Diluição: Pintura com pistola diluir 20% com 165 Annillrás.

Demãos: 2 a 3 demãos é indicado para atingir a cobertura adequada. Porém o tipo e o estado da superfície, pode exigir um número maior de demãos. Homogeneizar bem o produto.

Limpeza: Limpe as ferramentas c/ 165 Annillrás.

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Após a aplicação do fundo recomendamos em até 5 dias aplicar a tinta para acabamento.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Qualquer que seja a superfície a ser pintada, esta deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma demão de Fundo Nivelador Sintético como fundo, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser

totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).

